

壁紙裏打剥がし剤・壁紙表面糊拭き取り剤【リピカ】 取扱説明書

剥がし材として

よく攪拌し、ボトル下部に液体の分離がないことをご確認ください。

気温が10度以下を下廻りますと攪拌しづらくなります。その際は湯煎などでボトルを温めてから攪拌してください。

適度な大きさのバケツ、容器に必要量を注ぎ、規定量水を注ぎ、攪拌棒などでダマがなくなるまで攪拌してください。

攪拌後、再分離しやすいため、すばやく必要量を注いでください。

ビニールクロスなど薄い裏紙1枚の場合、原液15mlに対し、水1Lの割合で希釈してください。

2~3重の裏打紙、厚手の裏打紙や天井面は、原液40mlに対し、水1Lの割合で希釈してください。

天井面に塗布する場合は濃いめにしていただくことで液垂れしにくくなります。

濃度が高いほど、浸透力を高め、厚手の紙も剥がしやすくなります。

必要に応じて、マスキングテープ、養生シート、マスカーなどを用い養生してからご使用ください。

ローラーや刷毛を用い塗布してください。

推奨：大塚刷毛 砂骨材ローラー 極細目

参考塗布量 250~350ml/m² ローラー2往復程度（裏紙1~2枚の場合）

10分~25分程度放置します（推奨15分）。

裏打紙面に乾きがないことを確認してください。乾きが見られる場合、再度塗布するか水を塗布してください。

ヘラなどを用い、やさしく裏打ち紙を剥がしてください。

【注】

裏打ち紙の種類、糊の成分によりうまく剥がせないものございます。

石膏ボード下地の場合、石膏や石膏ボード紙の劣化により、うまく剥がせない場合がございます。

壁紙等の再施工は下地が完全に乾燥していることをご確認ください。

参考動画



【取り扱い上の注意点】

施工時、液が飛び散る場合がありますので、めがね、手袋などを装着し、人体を保護してください。

窓を開け、換気扇を使用し、換気の出来る環境で施工してください。

5度~35度の環境下で保管、ご使用ください。使用後は必ず密閉して保管してください（推奨使用期限：開封後半年）。

水温が低い場合、液が分離しうまく剥がれない原因となります。

幼児の手の届かない場所での保管をしてください。

万一誤飲した場合は直ちに完全に吐き出させ、水でよく口をすすぎ、多めの水を飲んでください。

目に入った場合は水ですすぎ、医師にご相談ください。

皮膚や衣類に付着した場合は水洗いまたは石けん、洗剤を用い洗い、皮膚を保護してください。

参考配合表 通常時 (15ml / 1L)

リピカ	水	施工面積
15ml	1L	3.5m ²
30ml	2L	7m ²
45ml	3L	10.5m ²
60ml	4L	14m ²
75ml	5L	17.5m ²
90ml	6L	21m ²
105ml	7L	24.5m ²

参考配合表 多重・厚手・天井など (40ml / 1L)

リピカ	水	施工面積
40ml	1L	3.5m ²
80ml	2L	7m ²
120ml	3L	10.5m ²
160ml	4L	14m ²
200ml	5L	17.5m ²
240ml	6L	21m ²
280ml	7L	24.5m ²

壁紙裏打剥がし剤・壁紙表面糊拭き取り剤【リピカ】取扱説明書

壁紙表面糊拭き取り剤として

よく攪拌し、ボトル下部に液体の分離がないことをご確認ください。

気温が10度以下を下回りますと攪拌しづらくなります。その際は湯煎などでボトルを温めてから攪拌してください。

適度な大きさのバケツ、容器に必要量を注ぎ、規定量水を注ぎ、攪拌棒などでダマがなくなるまで攪拌してください。

攪拌後、再分離しやすいため、すばやく必要量を注いでください。

本液15mlに対して、水1Lの割合(1.5%希釈)を基本とし、希釈液を作成します。

天井面など液垂れしやすい場所では30%程度まで濃度を高めることも可能です。

糊の付着が見られる面、点に上記で作成した希釈液を刷毛などでたっぷり塗ります。

20分～30分そのまま放置します。

放置後、スポンジなどを用い壁紙表面の糊を円状に軽く擦ります。

その後、よく濡れたウエスなどで表面を拭き取ります。

ウエスを水で洗い、拭き取るを数回繰り返します。

最後に乾いたウエスで表面を拭きます。

乾燥後、糊残りがないか確認し、もし糊が残ってる場合は希釈液の濃度を濃くし再度繰り返します。

【注】

壁紙により、仕上がりが変化する場合がございます。

事前に、サンプル等で仕上がりに変化がないことを確認してください。

必要に応じて、マスキングテープ、養生シート、マスカーなどを用い養生してからご使用ください。



【取り扱い上の注意点】

施工時、液が飛び散る場合がありますので、めがね、手袋などを装着し、人体を保護してください。

床面などにこぼれ落ちる可能性がある箇所を養生してください。

窓を開け、換気扇を使用し、換気の出来る環境で施工してください。

5度～35度の環境下で保管、ご使用ください。使用後は必ず密閉して保管してください（推奨使用期限：開封後半年）。

水温が低い場合、液が分離しうまく剥がれない原因となります。

幼児の手の届かない場所での保管をしてください。

万一誤飲した場合は直ちに完全に吐き出させ、水でよく口をすすぎ、多めの水を飲んでください。

目に入った場合は水ですすぎ、医師にご相談ください。

皮膚や衣類に付着した場合は水洗いまたは石けん、洗剤を用い洗い、皮膚を保護してください。

参考配合表 通常時 (15ml / 1L)

リピカ	水	施工面積
15ml	1L	3.5m ²
30ml	2L	7m ²
45ml	3L	10.5m ²
60ml	4L	14m ²
75ml	5L	17.5m ²
90ml	6L	21m ²
105ml	7L	24.5m ²

参考配合表 多重・厚手・天井など (40ml / 1L)

リピカ	水	施工面積
40ml	1L	3.5m ²
80ml	2L	7m ²
120ml	3L	10.5m ²
160ml	4L	14m ²
200ml	5L	17.5m ²
240ml	6L	21m ²
280ml	7L	24.5m ²