

ルナしっくい 塗装要領

「ルナしっくい」はルナファーザー下地に
ローラー塗装で仕上げる漆喰です。

ルナしっくいとルナファーザーとの組み合わせは、仕上がりの質感の良さに加え、吸放湿やにおいの軽減などの効果があり、ご採用のお施主様にはたいへん喜ばれております。

自然素材のルナしっくいは、1㎡当たり約200ccの水を使用する湿式工法の漆喰仕上げです。このため、塗装時の環境によっては美観の損なわれる仕上がりとなってしまう場合があります。ルナしっくいを施工される際には、本書を良くお読みになり、理解された上で作業していただきますようお願い申し上げます。

特に下記の点にご注意ください。

※6畳間で約6ℓの水を使用します。

この水分を、すみやかに乾燥させる必要があります。

雨天が続いたり、低温下では施工ができません。

対策をとるか、延期してください。

※2回目の仕上げ塗装前に、1回目の塗装を充分乾燥させてください。

※冬場の低温時は、規定量の水では粘度が高く、塗り伸ばしがしづらくなります。

水を追加する場合はさらに乾燥の促進が必要です。

※ご不明な点がございましたら、必ずご一報ください。

ルナしっくい 塗装要領

(ルナファーザー下地に塗装)

標準塗装面積 55㎡/袋
(中毛ローラー2回塗り仕上げ)

塗装準備

- ルナファーザーにシーラーは不要、直接中毛ローラーかマスチックローラーで塗装する。
- ルナファーザーを張った糊が、十分乾いているか確認する。(12時間以上)
- 入り隅がカットされ、ボンドコークを入れてあるか確認する。
- 湿度80%以上、または気温10℃以下での塗装はしない。
- しっくいの粉を200g程取り分け、補修用として密封袋に入れ保管する。
- ルナファーザー・チップスには、マスキングテープが貼れない。

塗装方法

- 作業中や作業終了後は、風通しを良くして自然乾燥を促す。
- ルナしっくい10kgに清水11ℓの割合で、ハンドミキサーを使い攪拌する。
- 水は必ず計量し、始めに8ℓの水で固練りし、残り3ℓは徐々に加える。
- 気温等により加水する場合も、水は0.5ℓ以内にとどめる。
- 10分程攪拌した後、密閉して3時間以上寝かせる。(前日の攪拌が最適)
- 粉と水が分離しやすいので、塗装前に再度攪拌する。
- 冬場の低温時は、20℃程度のぬるま湯を使い、暖かい場所で攪拌・保管する。
- はじめに、入り隅や枠回りを、腰の強いナイロン刷毛で塗る。
- 全体の塗装はローラーにたっぷり取り十字に切る。
- 塗り始めは、ローラーを壁の上側に付け、下方向に塗り伸ばす。
- 手早く塗りのばし、一回目は多少ムラが出てかまわない。
- 一回目の塗装後は3時間以上あけ、乾燥後に仕上げの塗装をする。
- 3時間過ぎても乾かない場合は、仕上げは翌日以降に延期する。
- 仕上げ塗装は、しっくいをたっぷり取り、手早く塗りのばす。
- ローラーは強く押さえないようにころがし、0.3mm程度の塗り厚に仕上げる。
- ローラー目が立っても、乾けば収まるのでそのままよい。
- 特に仕上げ塗装は、暖かく湿度の低い環境で行う。

塗装後の注意

- 塗装後、部屋を閉め切りにせず、すみやかな乾燥を心がける。

ルナしっくい メンテナンス要領

■ 補修が必要な場合は、状況に応じて以下の要領でメンテナンスを行ってください。

軽微な汚れ	<ul style="list-style-type: none">・ 軽微な汚れは消しゴムで落とせます。・ 消しゴムで落ちない汚れは、水をつけて絞ったメラミンスポンジで軽くこすります。・ ※白いメラミンスポンジは、家庭用の掃除用品として売っています。
色の濃い汚れ・シミ	<ul style="list-style-type: none">・ シミが付いた時は、水で溶いたルナしっくいを中毛ローラーに付けて上塗りします。・ 色が濃いシミはルナしっくいを上塗りするだけでは消えません。汚れた部分をカッターやサンドペーパーで削り取ってから塗装します。・ ※ルナファーザーの木チップから、まれに茶色のアクが出る場合がありますが、自然の成分でなんら害はありません。変色した部分をしっくいの上塗りします。
キズ・隙間	<ul style="list-style-type: none">・ キズでへこんだ場合は、ルナしっくい埋めるように、厚めに塗装します。・ 入り隅や枠廻りに出来た隙間は、ボンドコークかルナしっくい塞ぎます。・ ※入り隅や枠廻の部分は、施工後の気温や湿度の変化により隙間やひび割れが発生する場合があります。
再塗装	<ul style="list-style-type: none">・ 全体的に汚れてきた場合は、そのまま塗り重ねが出来ます。・ 再塗装は3回程度可能で、その間は壁紙を張り替える必要はありません。・ 再塗装には、水性エマルジョン塗料を塗る事が出来ます。 <p>(水性塗料は気に入った色が選べ、塗り重ねが7~8回行えます)</p>

※補修用のルナしっくいが必要な場合は、施工店または弊社へお問い合わせください。

規格・価格

規 格	10kg/袋入 粉末状・現場攪拌タイプ
-----	------------------------

価 格	ホワイト 33,000円/袋 カラー 35,000円/袋
-----	---------------------------------

【ルナファーザーと組み合わせる利点】

- 塗りやすく、美しく仕上がります。
- 石膏ボードジョイント部のクラックを防止します。
- 安心・安全な自然素材の組み合わせです。
- 天井への塗装も容易に行えます。
- 漆喰の性能が活かた、居心地良いお部屋をつくれます。
- キズが付いても部分補修ができ、補修跡も目立ちません。
- 改装の際はそのままで塗り重ねが可能です。
- 再塗装には、水性エマルジョン塗料も使用できます。
- 張り替えによる焼却ゴミを出さず、CO₂削減に貢献します。

Runafaser

日本ルナファーザー株式会社

〒107-0061 東京都港区北青山2-7-26 メゾン青山203号
TEL. 03-5785-2750 FAX. 03-5785-2753
<https://www.runafaser.co.jp/>